

水溶性防錆剤 (エマルジョン)
T B S - K 1 0 Y

愛知県春日井市細木町1-16-1
株式会社
TEL 0568-33-5211

	T B S - K 1 0 Y	10%希釈液
--	-----------------	--------

性状	外 観	淡褐色低粘度液体	乳白色液体
	比 重 15/4℃	0.916	約 1
	粘 度 @40℃	120 cSt	2~3 cSt
	引火点	205 ℃	なし (不燃)
	PH	—	9.0
用途	鑄, 鍛造品, 鉄鋼等の1ヶ月程度の、屋内防錆用		
使用方法	<p>*通常は5 (標準) ~20倍に、水で希釈します。</p> <p>*希釈は水を加えるか、または水の中へ加えてよくかき混ぜます。</p> <p>*塗布は浸漬がより確実です、シャワー、スプレー、刷毛などでも勿論できますが、塗り残しのないようにしてください。</p>		
特長 (機織)	<p>*燃えません。</p> <p>*水溶性ですが、同クラス油性以上の防錆力があります。</p> <p>*水溶性ですが、接触部 (重なり部) の腐食も全く発生しません。</p> <p>*結露条件にも強い防錆力があります。</p> <p>*軽質でべたつかず、作業環境を向上します。</p>		
成分	石油スルホネート, 界面活性剤, 鋳物油, 安定剤		
関係法規	<p>*水溶液=いずれも該当しない。</p> <p>*原液 =危険物第4類第3石油類</p>		
取扱注意	<p>*工業用油剤ですので、一般的注意事項を厳守して下さい。</p> <p>*皮膚に付いたり目に入った時は、直ちに流水で洗浄してください</p>		
包装	18L (石油缶)	200L (ドラム缶)	

[参考資料] T B S - Kシリーズ製品の使用方法について
T B S - Kシリーズ製品の濃度測定について
T B S - Kシリーズ製品の安全性について