

溶剤希釈型防錆剤
| J Y F X - O 1

春日井市細木町1-16-1
株式会社
TEL 0568-33-5211

性状	外 観	淡褐色低粘度液体
	比 重 15/4℃	0.830
	粘 度 @30℃	4.1 c S t
	引火点	>60℃ (PM)
	流動点	-15℃
	膜 厚 @20℃	3.0 μ m
	防錆試験	
	屋 内	2ヶ月以上
	格 納	格納箱1ヶ月以上
	湿 潤	360時間以上
	水置換	水置換性あり
	結 露	70℃の温水上の水蒸気中に2h×2サイクル で発錆なし
	除去性	アルカリ、石油系溶剤により除去可能
用途	鑄造品、鍛造品等の2ヶ月程度の、短期防錆用	
使用方法	原液使用で、浸漬、又はシャワー塗布とします。	
特長	<ul style="list-style-type: none"> *鑄鍛造品の輸出向け、特に結露に強い。 *水置換が強い。 *腐食性ガスに強い。 	
成分	石油スルホネート、脂肪酸塩、脂肪族系潤滑油、石油系溶剤	
関係法規	危険物第4類第2石油類	
取扱注意	<ul style="list-style-type: none"> *工業用油剤ですので、一般的注意事項を厳守して下さい。 *皮膚に付いたり目に入った時は、直ちに流水で洗浄してください。 	
包装	18L (石油缶)	200L (ドラム缶)